

# Bona Traffic HD Anti Slip

## Technický list

**Nejtvrdší lak na dřevěné podlahy vystavené extrémnímu opotřebení, který nabízí naprosto nejrychlejší schnutí podlahy. Lak umožňující plný provoz již po pouhých 12 hodinách. Bona Traffic HD Anti-slip má všechny vlastnosti jako Bona Traffic HD, ale navíc splňuje nejvyšší standardy protiskluznosti i v komerčních prostorech, na schodištích, či jiných místech se zvýšeným rizikem rozlití tekutin a uklouznutí. Zdokonalený, průhledný a nežloutnoucí lak na dřevěné podlahy.**

- eliminuje riziko možného uklouznutí
- maximální rychlost a trvanlivost
- možná zátěž již po 12 hodinách po aplikaci
- velmi nízký zápach
- certifikováno GREENGUARD Gold - pro velmi nízký obsah emisí, doporučuje se pro školy a školky
- velmi nízký obsah rozpouštědel (VOC), <5%

klasifikováno R9 dle normy DIN 51130

klasifikováno +36 PTV - nízké protiskluzné vlastnosti, dle BS7976

klasifikováno P4 - nízké protiskluzné vlastnosti, dle 4586:2013

### Technická data

Typ produktu:	2-složkový polyuretan na vodní bázi
Sušina - obsah:	cca 32%
VOC:	max 50g/litr (včetně tužidla)
Odolnost proti oděru:	cca 2,5 mg/100 ot. (SIS923509)
Stupeň lesku (při 60°):	mat: cca 15%
Poměr ředění:	1 díl tužidla Traffic HD do 1 litru Traffic HD (8% obj.)
Doba zpracování:	4 hodiny při 20°C
Doba schnutí:	připraven k broušení / další vrstva laku: 2-3 h. při 20°C/60% R.H. úplné vytvrzení: 12 hodin při 20°C/60% R.H. možná zátěž nábytek / koberce: 3 dny při 20°C/60% R.H
Nářadí k aplikaci:	Bona váleček
Spotřeba:	8-10 m <sup>2</sup> /litr (120-100 g/m <sup>2</sup> ) na jeden nátěr
Čištění náradí:	Odstraňte zbytky materiálu před čištěním vodou. Zaschlý materiál lze odstranit acetonem.
Bezpečnost:	Lak: není klasifikováno jako nebezpečný produkt. Tužidlo: klasifikován. (viz. bezpečnostní list)
Záruční lhůta:	1 rok od data výroby v původním neotevřeném obalu.
Skladování/přeprava:	Teplota nesmí klesnout pod +5°C nebo být vyšší než +25°C během skladování a přepravy.
Likvidace:	Odpady a prázdné obaly by měly být řešeny v souladu s místními předpisy.
Balení:	3 x 4,95 litr (36 krabic na paletě včetně tužidla)
Certifikace:	GREENGUARD Gold DIBt schválený, bezpečný výrobek AS 4586, třída P4 BS 7976, vysoká protiskluznost DIN 51 130, R9

AKTUALIZACE 8/2016

Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze

Výrobce: Bona Kemi AB, Murmangatan 130, 200 121 Malmö, Sweden

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, Cestlice, www.bona.com, bonacr@bona.com  
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

Povrchová  
úprava



**Bona**<sup>®</sup>

# Bona Traffic HD Anti Slip

## Technický list

Povrchová  
úprava



### Příprava

Před použitím laku Bona Traffic HD Anti Slip musí být povrch nalakován základním lakem na vodní bázi Bona. Podlaha musí být připravena na podmínky, ve kterých bude používána. Zajistěte, aby byla podlaha dobře zbrúšená až na holé dřevo, suchá a bez zbytků brusného prachu, oleje, vosku nebo jiných materiálů.

Před aplikací by měl mít lak a tužidlo pokojovou teplotu. Vložte filtr a před použitím obsah nádoby pečlivě promíchejte.

Optimální podmínky pro aplikaci jsou: teplota mezi 18–25°C a 30–60% relativní vlhkost vzduchu. Vysoké teploty a nízká vlhkost zkracují dobu schnutí, nízké teploty a vysoká vlhkost naopak dobu schnutí prodlužují. **Minimální teplota pro aplikaci je 13°C.**

### Příprava dřívě lakované podlahy

Bona Traffic HD Anti-slip má obecně velmi dobrou přilnavost k průmyslovým parketám a dřívě lakovaným podlahám, ale povrch musí být před nátěrem pečlivě vyčištěn a mezibroušen. Viz. doporučený návod na aplikaci nátěru. Více informací naleznete na našich stránkách [www.bona.com/cz](http://www.bona.com/cz).

### Návod k použití

#### Neošetřené dřevo:

1x Bona základní lak nebo Bona Craft Oil 2K

2x Bona Traffic HD Anti-slip

#### Dřívě lakované podlahy:

Vyčištění a povrchová úprava

1-2x Bona Traffic HD Anti-slip

**Poznámka:** Standardní specifikace pro aplikaci laků na podlahu zbrúšenou až na holé dřevo je jedna aplikace Bona základního laku, následovaná 2 aplikacemi Bona vrchního laku. Pokud byly produkty Bona použity mimo uvedené specifikace, Bona nenes žádnou zodpovědnost za vzniklé problémy, nebo špatnou aplikaci produktů.

### Aplikace

1. Určete, kolik materiálu je zapotřebí. Před smícháním důkladně protřepejte.
2. Přidejte tužidlo Bona Traffic HD do laku (přesné dávkování je uvedené na lahvi) a okamžitě směs důkladně protřepejte, míchejte po dobu 1 minuty. Vložte příložený filtr. Směs laku / tužidla by měla být použita okamžitě, nebo maximálně do 4 hodin.
3. Naneste lak pomocí Bona válečku. Naneste plynulým pohybem střídavě přes a po směru vláken dřeva, abyste se tak vyhnuli nahromadění produktu. Vždy dodržujte "vlhký okraj", aby se tak zabránilo překrývání. Před nanesením dalších vrstev nechte důkladně zaschnout. Na každou další vrstvu počítejte s delší dobou schnutí.
4. V případě potřeby proveďte mezibrus pomocí mřížky nebo Bona Scrad System o zrnitosti P150 (nebo jemnější) a před aplikací konečné vrstvy laku odstraňte prach.  
**Poznámka:** Pokud předchozí vrstva laku zasychala déle než 24 hodin, musí se povrch před aplikací další vrstvy vždy mezibrousit.

Podlahu bude možné zatížit chůzí již po cca 8 hodinách od poslední aplikace a do provozu může být uvedena po 12 hodinách od aplikace. Nechte povrch schnout nejméně 3 dny před položením koberců, nebo jiných podlahových krytin. Během této doby se vyhněte pokládání těžkých předmětů a vlhkému vytírání. Tyto časové plány předpokládají, že budou dodrženy klimatické podmínky (viz. doba schnutí).

AKTUALIZACE 8/2016

Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze

Výrobce: Bona Kemi AB, Murmansgatan 130, 200 121 Malmö, Sweden

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, Cestlice, [www.bona.com](http://www.bona.com), [bonacr@bona.com](mailto:bonacr@bona.com)  
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

strana 2/3

**Bona**<sup>®</sup>

# Bona Traffic HD Anti Slip

Technický list

Povrchová  
úprava



## Údržba

Vyčistěte podlahu pomocí Bona Cleaner nebo Bona Čistič na parkety a mikrovláknové utěrky Bona. Na veřejných místech může být nezbytně nutné použití čistícího stroje. Opotřebené povrchy mohou být obnoveny nanesením nového nátěru Bona Traffic HD Anti-slip.

**Poznámka:** Bona Freshen Up a Leštěnka na dřevěné podlahy **nelze** použít v kombinaci s produktem Bona Traffic HD Anti-slip. Byla by tím narušena protikluzná odolnost. Podobně by tak na podlahu neměly být aplikovány leštěnky, nebo jiné produkty na údržbu.

## Upozornění

Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt. Vzhledem k široké různorodosti druhů dřeva, dostupných a možných aplikací, nemůže přebírat odpovědnost za produkt již zcela nainstalovaný. Pokud máte pochybnosti, proveďte zkoušku nebo test pro ujištění vhodnosti funkčnosti produktu. Před použitím tohoto výrobku je uživatel povinen přečíst si veškeré informace uvedené na obalu tohoto výrobku a v bezpečnostních listech tak, aby jim řádně porozuměl.

Pro více informací navštivte nás na adrese [www.bona.com/cz](http://www.bona.com/cz).

AKTUALIZACE 8/2016

Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze

Výrobce: Bona Kemi AB, Murmansgatan 130, 200 121 Malmö, Sweden

Distributor: Bona CR, spol.s r.o., Obchodní 132, Cestlice, [www.bona.com](http://www.bona.com), [bonacr@bona.com](mailto:bonacr@bona.com)  
tel. CR: +420 211 153 340, tel. SR: +421 265 457 161, fax: +420 211 153 349

strana 3/3

**Bona**<sup>®</sup>